



# DURATION® HOME INTERIOR LATEX MATTE

Латексная матовая краска для внутренних работ  
Серия A96-1200

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ												
<p>Краска <b>Duration Home Interior Latex Matte</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Создает долговечное красивое покрытие</i></li> <li>• <i>Обладает стойкостью к:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мытью</li> <li>- царапинам</li> <li>- полировке</li> </ul> </li> <li>• <i>Создает гладкое ровное покрытие</i></li> <li>• <i>Обладает:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- низким уровнем VOC</li> <li>- слабым запахом</li> </ul> </li> <li>• <i>Просто наносится</i></li> <li>• <i>Обладает антимикробными* качествами</i></li> </ul> <p><b>Цвет:</b> широкая гамма цветов  <b>Укрывистость:</b> 8,6 – 9,8 м<sup>2</sup>/л (350–400 фут<sup>2</sup>/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101,6 мкм) и высохшего слоя 1,6 мил (40,6 мкм)</p> <p><b>Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:</b> зависит от температуры и влажности    Высыхание «до отлипа» 1 час    Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа  <b>Температура</b> не относится  <b>воспламенения:</b>  <b>Глянцевитость:</b> 2 – 7 единиц под углом 85°</p> <p><b>Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>База</th> <th>Грамм/Литр (Унций/галл.)</th> <th>Интенсивность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Экстра Белая</td> <td>0–38 (0–5)</td> <td>Специальная</td> </tr> <tr> <td>Светящаяся Белая</td> <td>0–38 (0–5)</td> <td>125%</td> </tr> <tr> <td>Глубокая</td> <td>30-90 (4–12)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Тип связующего вещества:</b> Акриловый  <b>A96W151</b></p> <p><b>Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):</b>    &lt; 50 г/л, 0,42 фунт/галл.</p> <p><b>Твердых частиц (по объему):</b> 41 ± 2%  <b>Твердых частиц (по массе):</b> 54 ± 2%  <b>Масса в галлоне (= 3,785 литрам) краски:</b> 5 кг (10,9 фунт.)</p> <p>*Антимикробная – Настоящий продукт содержит вещества, которые замедляют размножение микробов на поверхности красочной пленки.</p>	База	Грамм/Литр (Унций/галл.)	Интенсивность	Экстра Белая	0–38 (0–5)	Специальная	Светящаяся Белая	0–38 (0–5)	125%	Глубокая	30-90 (4–12)	100%	<p><b>Стеновой блок</b>    1 слой: Loxon Block Surfacер    2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p><b>Гипсокартон</b>    2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>или    1 слой: Premium Wall &amp; Wood Primer грунтовка для стен и дерева или MultiPurpose Primer – адгезионный блокирующий грунт Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p><b>Штукатурка</b>    2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>или    1 слой: Premium Wall &amp; Wood Primer грунтовка для стен и дерева или MultiPurpose Primer – адгезионный блокирующий грунт Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p><b>Кирпичная/Каменная кладка</b>    1 слой: MultiPurpose Primer – адгезионный блокирующий грунт Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p><b>Дерево, композитные древесные плиты</b>    2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>или    1 слой: Premium Wall &amp; Wood Primer грунтовка для стен и дерева или MultiPurpose Primer – адгезионный блокирующий грунт Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte</p> <p>Возможно применение других грунтов Шервин-Вильямс, использовать рекомендации специалиста. Для получения наилучшего результата при окрашивании различных поверхностей в яркие насыщенные цвета в некоторых случаях требуется применение грунта MultiPurpose Primer заколерованного в серый цвет, использовать рекомендации специалиста.</p>	<p>Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать грунтовкой-силером MultiPurpose Primer.</p> <p><b>Гипсокартон</b>    Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.</p> <p><b>Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок</b>    Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Masonry Primer или Loxon Conditioner.</p>
База	Грамм/Литр (Унций/галл.)	Интенсивность												
Экстра Белая	0–38 (0–5)	Специальная												
Светящаяся Белая	0–38 (0–5)	125%												
Глубокая	30-90 (4–12)	100%												

# DURATION® HOME

## INTERIOR LATEX MATTE



Латексная матовая краска для внутренних работ  
Серия A96-1200

www.sherwin.ru

<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</u>	<u>НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ</u>	<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</u>
<p><b>Штукатурка</b> Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 pintы (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.</p> <p><b>Дерево</b> Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.</p> <p><b>Плесень</b> Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.</p> <p><b>Уплотнение щелей</b> Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect.</p>	<p>Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F). Разбавление не требуется.</p> <p><b>Кисть</b> Использовать нейлоновую/ полиэфирную кисть.</p> <p><b>Малярный валик</b> Использовать качественный валик нейлон/полиэфирный с длиной ворса 9.5–12.7 мм (3/8–1/2 дюйма).</p> <p><b>Краскопульт безвоздушного распыления</b> Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник ..... диаметр 0.38 – 0.48 мм (0.015-0.019 дюйм)</p> <p><u><b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ</b></u></p> <p>После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.</p>	<p>Использовать краску только для внутренних работ. Защищать краску от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью.</p> <p><u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ</u></p> <p>Работать с этим веществом допустимо только при условии обеспечения надлежащей вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на человека, следует во время нанесения и сушки краски открыть окна и двери, или использовать иные средства обеспечения притока свежего воздуха. Если начинают слезиться глаза, появляется головная боль или головокружение, следует увеличить приток свежего воздуха, либо использовать средства защиты органов дыхания (сертифицированные NIOSH), либо покинуть помещение. Адекватная вентиляция требуется при зачистке или абразивной обработке сухой красочной пленки. Если адекватную вентиляцию обеспечить невозможно, следует носить улавливающий частицы респиратор (сертифицированный NIOSH). Использовать респиратор в соответствии с инструкцией изготовителя. Избегать контакта краски с глазами и кожей. Мыть руки после работы с краской. В перерыве между работами держать контейнер с краской закрытым. Не переливать содержимое в другие контейнеры с целью последующего хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания краски в глаза, тщательно промыть их большим количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться за медицинской помощью. При попадании краски в пищевод немедленно позвонить в Центр Борьбы с Отравлениями, в больницу скорую помощь или врачу. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. NOTW 12/07/2005 A96W00151 04 00</p> <p>Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.</p>