

faux impressions

CRACKLE

Декоративное Покрытие Кракелюр
Серия А46WT400

<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</u>	<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</u>																
<p>Кракелюрный лак <i>faux impressions Crackle</i> предназначен для создания декоративного покрытия с эффектом трещин. При нанесении финишного слоя латексной краски на кракелюр, покрытие начинает покрываться трещинками, через которые виден цвет базового слоя краски. В результате, можно получить оригинальное покрытие «под старину» с яркой или приглушенной фактурой.</p> <p>Покрытие <i>faux impressions Crackle</i> можно наносить на любые окрашенные, загрунтованные или обработанные герметиком поверхности. При использовании прозрачных силеров, через трещины будет видна деревянная, кирпичная или металлическая основа.</p> <p>Покрытие <i>faux impressions Crackle</i> используется для создания уникальных декоративных эффектов:</p> <p>Укрывистость Гладкие, непористые поверхности: 0.95 л (1 кварта) на 9.3 м² (100 фут²) Шероховатые, пористые или текстурные поверхности: 0.95 л (1 кварта) на 2.8–7.0 м² (30-75 фут²).</p> <p>Время высыхания при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности</p> <table border="0" data-bbox="199 1198 590 1288"> <tr> <td>Высыхание «до отлипа»</td> <td>1 час</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание (для нанесения второго слоя)</td> <td>не более 4 часов</td> </tr> </table> <p>Условия сушки Температура в помещении и температура поверхности должны быть не ниже 10°C (50°F). Оптимальная температура для высыхания трещин - от 18 до 29°C (от 65 до 85°F).</p> <p>Длительность сушки Дать покрытию высохнуть «до отлипа» в течение примерно 1 часа. Нанести финишный слой латексного покрытия не позже, чем через 4 часа. При низкой температуре и высокой влажности длительность сушки увеличивается.</p> <table border="0" data-bbox="167 1590 582 1736"> <tr> <td>Температура воспламенения:</td> <td>Не применяется</td> </tr> <tr> <td>Тип связующего вещества:</td> <td>Акриловый</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">A46T400</td> </tr> </table> <p>Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 0 г/л (0.0 фунт/галл.)</p> <table border="0" data-bbox="167 1814 582 1993"> <tr> <td>Твердых частиц (по объему):</td> <td>18±2%</td> </tr> <tr> <td>Твердых частиц (по массе):</td> <td>22±2%</td> </tr> <tr> <td>Масса в галлоне (= 3.785 л) краски:</td> <td>3.9 кг (8.7 фунт)</td> </tr> </table>	Высыхание «до отлипа»	1 час	Полное высыхание (для нанесения второго слоя)	не более 4 часов	Температура воспламенения:	Не применяется	Тип связующего вещества:	Акриловый	A46T400		Твердых частиц (по объему):	18±2%	Твердых частиц (по массе):	22±2%	Масса в галлоне (= 3.785 л) краски:	3.9 кг (8.7 фунт)	<p>Грунтование – Если уже окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, нанесение грунтовки не требуется. Если необходимо изменить цвет уже нанесенного покрытия, рекомендуется использовать краску Duration Home Matte. Краска Duration Home Matte является идеальной основой под покрытие <i>faux impressions Crackle</i>.</p> <p>Если поверхность новая, необходимо загрунтовать поверхность и нанести краску Duration Home Matte, заколерованную в желаемый цвет подложки.</p> <p>Гипсокартон Premium Wall&Wood Primer</p> <p>Оцинкованная сталь Premium Wall&Wood Primer</p> <p>Каменная кладка, цемент, стеновые блоки, кирпич Loxon Conditioner Loxon Block Surfacer</p> <p>Штукатурка Premium Wall&Wood Primer</p> <p>Дерево Premium Wall&Wood Primer Multi Purpose Latex Primer</p> <p>Сталь Multi Purpose Latex Primer</p> <p style="text-align: center;"><u>НАНЕСЕНИЕ</u></p> <p>Наносить при температуре выше 10°C (50°F). Не разбавлять.</p> <p>Кисть Использовать нейлоновую/ полиэфирную кисть.</p> <p>Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5мм (3/8 дюйма) из синтетического материала.</p> <p>Полезные советы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наносить покрытие, по возможности, равномерно. • При создании трещин на часто используемых предметах мебели, рекомендуется в качестве финишного защитного покрытия нанести два-три слоя масляного лака Wood Classics PU Varnish. Стены и редко используемые предметы интерьера (например, декоративные полки) покрывать лаком необязательно. 	<p>Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.</p> <p>Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для заполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.</p> <p>Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete & Masonry Primer.</p>
Высыхание «до отлипа»	1 час																	
Полное высыхание (для нанесения второго слоя)	не более 4 часов																	
Температура воспламенения:	Не применяется																	
Тип связующего вещества:	Акриловый																	
A46T400																		
Твердых частиц (по объему):	18±2%																	
Твердых частиц (по массе):	22±2%																	
Масса в галлоне (= 3.785 л) краски:	3.9 кг (8.7 фунт)																	

faux impressions

CRACKLE

Декоративное Покрытие Кракелюр
Серия A46WT400



**SHERWIN
WILLIAMS.**
www.sherwin.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 pintы (0,47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3,785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Запаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы также теплым мыльным раствором

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Методы нанесения, используемые для создания разнообразных декоративных покрытий, подробно представлены в соответствующих тех. описаниях faux impressions и брошюрах "How to"

- Подготовить и загрунтовать поверхность, в зависимости от конкретных условий.
- Нанести основу соответствующего цвета, например, матовую интерьерную краску Duration Home Matte. Дать покрытию полностью высохнуть. Цвет основы будет виден через трещинки. В качестве подложки под кракелюр могут использоваться и другие покрытия такие, как *faux impressions Metallic*.
- Нанести кракелюрное покрытие **Crackle** как обычную латексную краску. Наносить покрытие равномерно.
- Дать покрытию **Crackle** высохнуть «до отлипа» в течение прим. 1 часа перед нанесением финишного слоя краски. Для лучшего результата финишное покрытие нанести не позднее, чем через 4 часа.
- В качестве финишного покрытия могут использоваться различные системы. Рекомендуется использовать краску для внутренних работ Super Paint или Duration Home Matte. Цвет финишного покрытия должен отличаться от цвета подложки.
- Поверх кракелюрного покрытия можно нанести Wood Classics WB PU Varnish. В качестве финишного покрытия использовать глизаль, подготовленную из равных пропорций латексной глизали faux impressions Latex Glaze и краски Duration Home Matte.
- Для создания крупных продолговатых трещин нанести кисточкой финишный слой краски поверх высохшего кракелюрного покрытия в одном или нескольких направлениях. **Не проводить кистью дважды по одному месту, поскольку это приведет к отрыву покрытия после начала растрескивания.**
- Для создания мелких трещин с эффектом паутины нанести финишный слой краски при помощи натуральной морской губки.
- При создании трещин на мебели, рекомендуется в качестве финишного защитного покрытия нанести два-три слоя масляного лака Wood Classics PU Varnish. Стены и редко используемые предметы интерьера (например, декоративные полки) покрывать лаком необязательно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не колеровать.

Не смешивать с красками или пропитками.

Не ставить предметы на поверхность покрытую глизалью до тех пор, пока она окончательно не высохнет.

Не использовать на полах.

Использовать только для внутренних работ.

Защищать от замерзания.

Краска не обладает фотохимической активностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работать с этим веществом допустимо только при условии обеспечения надлежащей вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на человека, следует во время нанесения и сушки краски открыть окна и двери, или использовать иные средства обеспечения притока свежего воздуха. Если начинают слезиться глаза, появляется головная боль или головокружение, следует увеличить приток свежего воздуха, либо использовать средства защиты органов дыхания (сертифицированные NIOSH), либо покинуть помещение. Избегать контакта краски с глазами и кожей. Мыть руки после работы с краской. В перерыве между работами держать контейнер с краской закрытым. Не переливать содержимое в другие контейнеры с целью последующего хранения. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** В случае попадания краски в глаза, тщательно промыть их большим количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться за медицинской помощью. При попадании краски в пищевод немедленно позвонить в Центр борьбы с отравлениями, в больницу скорую помощь или врачу. **НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**
NOTW 03/01/2010 A46T00400 04 00

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относиться к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams.