

faux impressions

QUARTZ STONE METALLIC

PEARL/ GOLD

Декоративное Покрытие «Кварцевый Камень»
Металлик Жемчуг/ Золото

<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</u>	<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</u>																
<p>Декоративное покрытие <i>faux impressions Quartz Stone Metallic</i> – это инновационное покрытие с блестящей текстурой, в отличие от аналогичных покрытий конкурентов, легко наносится всеми возможными декоративными инструментами: валиком, шпателем, кельмой, кистью, морской губкой и т.д.</p> <p>При помощи покрытия <i>faux impressions Quartz Stone Metallic</i> можно создать самые разные декоративные эффекты, сочетающие ровную гладкую блестящую поверхность металла и шероховатую матовость песка.</p> <p>Укрывистость: Гладкие, непористые поверхности: 4.5 – 9.8 м²/л Зависит от текстуры поверхности и толщины наносимых слоев. Длительность высыхания при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности</p> <table data-bbox="159 1030 574 1131"> <tr> <td>Высыхание «до отлипа»:</td> <td>1 час</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание (для нанесения второго слоя):</td> <td>менее 4 часов</td> </tr> </table> <p>При низких температурах и высокой влажности материал сохнет медленнее.</p> <p>Температура в помещении и температура поверхности должны быть не ниже 10°C (50°F).</p> <table data-bbox="159 1321 574 1422"> <tr> <td>Температура воспламенения</td> <td>Не применяется</td> </tr> <tr> <td>Тип связующего вещества:</td> <td>Акриловый</td> </tr> </table> <p>Перламутр (Жемчуг) – 580-7870 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):</p> <table data-bbox="159 1523 574 1702"> <tr> <td>49 г/л (0.41 фунт/галл.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Твердых частиц (по объему):</td> <td>52±2%</td> </tr> <tr> <td>Твердых частиц (по массе):</td> <td>40±2%</td> </tr> <tr> <td>Масса в галлоне (= 3,785 л) краски:</td> <td>3 кг (6.6 фунт)</td> </tr> </table>	Высыхание «до отлипа»:	1 час	Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	менее 4 часов	Температура воспламенения	Не применяется	Тип связующего вещества:	Акриловый	49 г/л (0.41 фунт/галл.)		Твердых частиц (по объему):	52±2%	Твердых частиц (по массе):	40±2%	Масса в галлоне (= 3,785 л) краски:	3 кг (6.6 фунт)	<p>Грунтование Если уже окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, нанесение грунтовки не требуется. Если необходимо изменить цвет уже нанесенного покрытия, рекомендуется использовать краску Duration Home Matte. Краска Duration Home Matte является идеальной основой под декоративное покрытие <i>faux impressions Quartz Stone Metallic</i>.</p> <p>Если поверхность новая, рекомендуется загрунтовать поверхность и нанести краску Duration Home Matte, заколерованную в желаемый цвет подложки.</p> <p>Грунтование по желанию: Для гипсокартона, дерева, штукатурки - Premium Wall & Wood Primer или Multi Purpose Primer Для каменной/ кирпичной кладки, цементных строительных блоков, бетона - Loxon Conditioner Primer или Loxon Block Surfacers Primer</p> <p>НАНЕСЕНИЕ Наносить при температуре выше 10°C (50°F). Не разбавлять.</p> <p>Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.</p> <p>Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5мм (3/8 дюйма) из синтетического материала.</p> <p>Кельма/Шпатель Кельма/Шпатель из нержавеющей стали с плоской кромкой и закругленными углами.</p>	<p>Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.</p> <p>Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для заполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.</p> <p>Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Conditioner или Loxon Concrete & Masonry Primer.</p>
Высыхание «до отлипа»:	1 час																	
Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	менее 4 часов																	
Температура воспламенения	Не применяется																	
Тип связующего вещества:	Акриловый																	
49 г/л (0.41 фунт/галл.)																		
Твердых частиц (по объему):	52±2%																	
Твердых частиц (по массе):	40±2%																	
Масса в галлоне (= 3,785 л) краски:	3 кг (6.6 фунт)																	

faux impressions

QUARTZ STONE METALLIC

PEARL/ GOLD

Декоративное Покрытие «Кварцевый Камень»

Металлик Жемчуг/ Золото



**SHERWIN
WILLIAMS.**
www.sherwin.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0,47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3,785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы также теплым мыльным раствором.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Методы нанесения, используемые для создания разнообразных декоративных покрытий, подробно представлены в соответствующих тех. описаниях **faux impressions** и брошюрах "How to".

- Подготовить и загрунтовать поверхность, согласно условиям.
- Нанести один слой базового покрытия Quartz Stone Basecoat или Duration Home Matte, в зависимости от выбранной текстуры.
- Нанести покрытие Quartz Stone Metallic, заколерованное в желаемый цвет.
- Для создания текстуры, равномерно обработать все еще влажное покрытие Quartz Stone Metallic щеткой для наклеивания обоев плавными скользящими мазками.
- Для создания гладкой текстуры, равномерно обработать все еще влажное покрытие Quartz Stone Metallic кельмой. Держать кельму практически параллельно поверхности.
- Для создания неравномерной текстуры из металлической и песчаной поверхности, обработать все еще влажное покрытие Quartz Stone Metallic широкой кистью движениями крест - накрест.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смешивать с красками или пропитками. Не использовать на полах. Использовать только для внутренних работ. Защищать от замерзания. Не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относиться к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams.