



GRASSELLO PUNTINATO ROSSO

ГАССЕЛЛО ПУНТИНАТО РОССО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRASSELLO PUNTINATO ROSSO – это натуральная «венецианская» штукатурка на основе известки воздушного свойства для декоративных интерьерных работ. Покрытие рекомендуется наносить на поверхности, изготовленные из следующих материалов: штукатурка, гипсокартон, стеновые блоки, кирпич, бетон, другие минеральные прочные основания. В состав штукатурки входит отборный белый мраморный песок размером 40 микрон (0,04 мм) и песок Красного Веронского мрамора с максимальным размером гранулы – песчинки 500 микрон (0,5мм). Рекомендуется наносить в сочетании с GRASSELLO MARMO или GRASSELLO SALE&PEPE. Уникальный состав материала позволяет использовать различные техники нанесения для создания эффекта полированного мрамора с включениями Красного Веронского мрамора.

Колеровка:	Широкая цветовая палитра от светлых пастельных до средних по насыщенности цветов
Расход в 1 слой:	1 – 1,1 м ² /кг (0,9 – 1,0 кг/м ²) зависит от толщины слоя и техники нанесения.

Уровень VOC (летучие вредные органические соединения):

- 0 г/л - в категории краска для стен
- <30 г/л - в субкатегории «L»

Состав:	Гашеная известь Ca(OH) ₂ (время гидратации CaO - минимум 12 месяцев), белый, черный мраморный песок, функциональные добавки не более 5%
----------------	--

Цвет:	Натуральный белый
Разбавление:	Штукатурка готовая к использованию (при необходимости разбавляется водой 0-5%)

Плотность:	1,5 кг/л
-------------------	----------

Упаковка:	Ведро 25 кг
------------------	-------------

Хранение:	Хранить в сухом месте при температуре от 5 ^o минимум до 30 ^o максимум
------------------	---

Внимание:	Необходимо защитить поверхность воском для более легкого ухода
------------------	--

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой, без трещин и неровностей. Все загрязнения, жир, плесень должны быть удалены.
- Рыхлые, пористые основания необходимо прогрунтовать до потери впитываемости. В случае работы по таким пористым непрогрунтованным поверхностям, штукатурка может растрескаться или осыпаться, так как адгезионные смолы, находящиеся в штукатурке, могут практически полностью впитаться в основание.
- Прогрунтовать поверхность специальным грунтом на акриловой основе. Марка грунта подбирается в зависимости от типа основания.

НАНЕСЕНИЕ

- Использовать кельму из нержавеющей стали.
- Наносить 1 слой GRASSELLO PUNTINATO ROSSO и 1 или 2 слоя GRASSELLO MARMO.
- Время сушки между первым и вторым слоем, как минимум 12 часов, для предотвращения появления пятен разного тона. Третий слой может наноситься по полусухой поверхности второго слоя, зависит от техники нанесения и требуемого эффекта.
- Температура нанесения 5^o - 35^oС.
- Все известковые продукты имеют нормальное время высыхания в зависимости от толщины. При температуре 22^oС и относительной влажности 65% штукатурка, нанесенная в 1 слой на толщину 700 микрон, полностью высыхает через 24 часа. Реальная твердость получается путем химической реакции - карбонизации, которая происходит при контакте с воздухом. Этот процесс может занимать 1 месяц и более.