



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

PORTICO 260

SATIN/EGGSHELL

100% Акриловая Краска для Внутренних и Наружных Работ

Полумат/Яичная Скорлупа

ОПИСАНИЕ		ОГРАНИЧЕНИЯ																																								
<p>Покрытие Portico 260 Satin/ Eggshell– это 100% акриловая краска премиального качества для внутренних и наружных работ.</p> <p>Краска легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет.</p> <p>Краска Portico 260 может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.</p>		<p>Не наносить при температурах ниже 10°C.</p> <p>Не наносить под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Не использовать для окраски полов.</p> <p>Первую очистку можно делать не раньше, чем через 30 дней.</p> <p>Не смешивать с другими красками.</p> <p>Во избежание деформации винилового сайдинга, не использовать цвет темнее, чем цвет окрашиваемой поверхности</p>																																								
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ																																								
<p>Краска создана для внутренних и наружных работ. Для нанесения краски Portico 260 необходимо правильно подготовить и загрунтовать поверхность. Рекомендуется для окраски стен, когда требуется степень блеска полумат/ яичная скорлупа. Также рекомендуется для окраски вертикальных наружных поверхностей, включая заборы, гаражи, цементные стены и пр. Создает износостойкое покрытие со степенью блеска полумат/ яичная скорлупа, которое легко чистить. Можно использовать в помещениях с высокой проходимостью, где требуется частая очистка.</p> <p>ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Portico 260 обладает необходимой адгезией без использования грунта при нанесении на хорошо подготовленные поверхности (см. раздел «Подготовка Поверхности» и «Рекомендованный Грунт»). При нанесении требуется минимальная защита плинтусов и пола. Благодаря входящим в состав фунгицидам, устойчива к появлению плесени. При нанесении на хорошо подготовленную поверхность похожего цвета, достаточно нанести один слой Portico 260. Благодаря отличным саморазглаживающимся свойствам, обладает хорошей укрывной способностью и создает гладкое и ровное покрытие. Portico 260 обладает отличной устойчивостью к очистке теплым мыльным раствором. Покрытие остается полуматовым и сохраняет цвет надолго. 		<p>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*:</p> <p>До отлипа: 30 мин.</p> <p>Нанесение второго слоя: 4-8 часов</p> <p>При использовании в качестве наружного покрытия:</p> <p>Базы 0,1,2 – убедитесь, что в течение 24 часов после нанесения не будет дождя.</p> <p>Базы 4,5 – убедитесь, что в течение 60 часов после нанесения не будет дождя.</p> <p>При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.</p> <p>УКРЫВИСТОСТЬ: 42-51 м² с галлона</p> <p>Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности.</p> <p>РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:</p> <p>Мокрого слоя: 2.9-3.6 мил/ 73.66-91.44 мкм</p> <p>Высохшего слоя: 0.99-1.21 мил/ 25.14-30.73 мкм</p> <p>ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором</p> <p>СВЯЗУЮЩЕЕ: 100% акриловый полимер</p> <p>РАЗБАВИТЕЛЬ: вода</p> <p>ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится</p> <p>ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не относится</p> <p>% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 48%</p> <p>% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 34%</p> <p>ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:</p> <p><150 гр./л</p> <p>СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПОЛУМАТ/ ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА</p> <p>60° - 15-25%, 85° - 7-12%</p> <p>Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости от выбранного цвета.</p> <p>СТАНДАРТЫ: CGSB Тип 1GP 100, 138, 209</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ</th> <th colspan="3">ФОРМАТ</th> </tr> <tr> <th>946 ML</th> <th>3.78 ML</th> <th>18.9 ML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>260-0</td> <td>БЕЛАЯ</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>260-1</td> <td>БЕЛАЯ Р</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л</td> </tr> <tr> <td>260-2</td> <td>БЕЛАЯ М</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л</td> </tr> <tr> <td>260-4</td> <td>БАЗА D</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л</td> </tr> <tr> <td>260-5</td> <td>БАЗА А</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л</td> </tr> </tbody> </table>		КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ		ФОРМАТ			946 ML	3.78 ML	18.9 ML	260-0	БЕЛАЯ	X	X	X		260-1	БЕЛАЯ Р	X	X	X	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л	260-2	БЕЛАЯ М	X	X	X	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л	260-4	БАЗА D	X	X		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л	260-5	БАЗА А	X	X		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л			
КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ				ФОРМАТ																																						
		946 ML	3.78 ML	18.9 ML																																						
260-0	БЕЛАЯ	X	X	X																																						
260-1	БЕЛАЯ Р	X	X	X	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л																																					
260-2	БЕЛАЯ М	X	X	X	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л																																					
260-4	БАЗА D	X	X		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л																																					
260-5	БАЗА А	X	X		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л																																					

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРУНТ
<p>Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.</p> <p>НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.</p> <p>ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: При помощи скребка удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуются герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 grit.</p> <p>НЕОБРАБОТАННЫЙ ГИПСОКАРТОН: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы.</p> <p>БЕТОН/ КАМЕННАЯ/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.</p> <p>АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467.</p> <p>ДЕРЕВО: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния для улучшения адгезии.</p> <p>ПОДВЕРГШАЯСЯ АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕОБРАБОТАННАЯ ИЛИ ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА: Настоятельно рекомендуется нейтрализовать рост грибка, чтобы предотвратить отслаивание. Использовать раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дать подействовать 20 минут, после чего промыть водой и дать дереву высохнуть как минимум 24 часа.</p>	<p>Гипсокартон: Нанести грунт Proline 6070.</p> <p>Бетонный блок/ шероховатый кирпич: Нанести филлер Proline 6006 для выравнивания поверхности или нанести Portico 260 прямо на поверхность.</p> <p>Необработанный бетон: Нанести Portico 260 прямо на поверхность.</p> <p>Необработанная древесина: Нанести Portico 270.</p> <p>Сучки сосны: Обработать сучки сосны покрытием Stop Plus 298.</p> <p>Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.</p> <p>Алюминий, оцинкованный металл и внутренние поверхности из черных металлов: Нанести слой Adhero Plus 290.</p> <p>Латексная краска: Грунт не требуется.</p> <p>Алкидная краска: Нанести один слой грунта Adhero Plus 290*.</p> <p>Темные цвета: Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4, представленные в более чем 30 цветах.</p> <p>Если необходимая для грунтования поверхность не указана, пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором MF Paints для дополнительных рекомендаций.</p> <p>*См. ограничения для Adhero Plus 290</p>
<p>НАНЕСЕНИЕ</p> <p>Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести покрытие в один слой или в два слоя, если потребуется. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.</p> <p>При нанесении краскопультom: Можно разбавить до 10% макс. водой.</p> <p>Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)</p> <p>Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм)</p> <p>*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.</p>	<p>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</p> <p>Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.</p> <p>ГАРАНТИЯ</p> <p>При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Держать вне зоны доступа детей • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Избегать замерзания.