



www.sherwin-williams.com
www.sherwin.ru

108.04

PREMIUM WALL & WOOD

INTERIOR LATEX PRIMER

Латексная грунтовка для
внутренних работ
Серия B28

Разработан для использования
совместно с Системой Color-
Prime™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Premium Wall & Wood Primer – это наш лучший праймер.

- Обеспечивает однородный цвет и блеск финишному покрытию на стенах, дверях и мебели
- Обеспечивает стойкое и максимально глянцевое покрытие при использовании эмалей на поверхностях различной пористости
- Быстро сохнет
- Легко и быстро шлифуется
- Превосходная укрывная способность
- Качественно герметизирует стену под обои

Используется при внутренних работах по:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| • Дереву | • Отвердешей |
| • Гипсокартону | • штукатурке |
| • Фанере | • Панельной обшивке |
| • Загрунтованному металлу | • Ранее окрашенным поверхностям |

Шлифование

Premium Wall & Wood Primer можно шлифовать уже через 2 часа после нанесения. Используйте среднюю и мелкую наждачную бумагу. Для гладкой обработки требуется небольшое усилие.

Цвет: Белый
Укрывистость: 9.8 м²/л (400 фут²/галлон)
при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.4 мил (35.6 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:

Зависит от температуры и влажности
Высыхание «до отлипа» 30 минут
Полное высыхание (для шлифования): 2 часа
Полное высыхание (для нанесения финишного покрытия): 2 часа

Температура воспламенения: Не относится

Глянцевитость: 0–5 единиц под углом 85°

Тип связующего вещества: Винил-акриловый

B28W08111

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):

99 г/л; 0.83 фунт/галл.
Твердых частиц (по объему): 36 ± 2%
Твердых частиц (по массе): 53 ± 2%
Масса в галлоне 5 кг
(= 3.785 литрам) краски: (11.2 фунт.)

КОЛЕРОВКА

Для наилучшего соответствия цвета верхнего слоя используйте рекомендованный «Р» - оттенок грунтовки.

При желании для приближения цвета верхнего слоя можно использовать до 4 унций на галлон ColorCast Ecotoners или системы Blend-A-Color.

Проверьте цвет перед использованием. При частичном нанесении на некоторые поверхности может возникнуть неравномерный внешний вид конечного слоя из-за различий поверхности между загрунтованными и негрунтованными участками. Избегайте этого, грунтуйте всю поверхность полностью, а не частично. Этот грунт оптимально подходит для последующей окраски латексными, алкидными / масляными красками, эпоксидными на водной основе или эпоксидными покрытиями на основе растворителей при архитектурном применении.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалить все загрязнения поверхности путем промывки ее с помощью концентрированного очистителя ProClean Professional™ Prep Wash Concentrated Cleaner или иного подходящего очистителя, тщательно вымыть водой и дать поверхности высохнуть. Существующую отслаиваемую или потрескавшуюся краску следует соскоблить и отшлифовать до чистой поверхности. Блестящие поверхности следует обработать наждачной бумагой до матового оттенка.

Гипсокартон

Заполните все отверстия, трещины и стыки соответствующей шпатлевкой и отшлифуйте до необходимой гладкости. Удалите всю пыль от шлифования.

Кирпичная кладка, бетон, цементные блоки

Все новые поверхности должны быть подготовлены в соответствии с рекомендациями поставщика – обычно выдержаны в течение 30 дней. Удалить грязь, пыль, жировые и масляные загрязнения, отслоившиеся частички, цементное молоко, инородные материалы, а также антиадгезивные реагенты и отвердители. Если окраску невозможно отложить, выдержите поверхность в течение 7 дней и загрунтуйте поверхность при помощи Loxon Masonry Primer или Loxon Conditioner.

PREMIUM WALL & WOOD



www.sherwin-williams.com
www.sherwin.ru

INTERIOR LATEX PRIMER

Латексная грунтовка для
внутренних работ
Серия B28

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной (обычно в течение 30 дней) и твердой. Если покраску нельзя отложить, дайте поверхности высохнуть 7 дней и загрунтуйте при помощи Loxon Masonry Primer или Loxon Conditioner, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0,47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3,785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Сучки и некоторые породы деревьев (напр. красное дерево и кедр) содержат большое количество танина. В этом случае следует применить грунт Multi-Purpose или Oil-Based Wood Primer.

Уплотнение щелей

Щели между окнами, дверьми, деталями внутренней отделки и другими сквозными стеновыми отверстиями после грунтования поверхности могут быть заполнены соответствующим герметиком.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью уничтожителя плесени ProClean либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу.

НЕ ДОБАВЛЯТЬ В РАСТВОР ОТБЕЛИВАТЕЛЯ В ВОДЕ КАКИЕ-ЛИБО МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АММИАК.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре не ниже 10°C (50°F).

Не разбавлять для окрашивания пятен. Разбавления не требуется.

Кисть - Использовать нейлоново-полиэстровую кисть.

Малярный валик - Использовать валик с длиной ворса 6,4–19мм (1/4 – 3/4 дюйма) из синтетического покрытия.

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)

Наконечник.....диаметр 0,38 – 0,53 мм (0,015-0,021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть распыляющее оборудование уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

Тестирование

В отношении жестких, гладких, глянцевых или иных сложных для покраски поверхностей необходимо провести тест на адгезию. Подготовив поверхность, нанесите на отдельный участок эту грунтовку. Дайте полностью высохнуть и проверьте на адгезию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Защищать от замерзания.

Только для интерьерного использования.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относиться к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.