

HYGGE Paint

Aster

Глубокоматовая

Видеотехника



Интерьерная
краска

Степень
блеска — 3%

Стойкость
истиранию —
2 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 14 дней

Техническая карта

| Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint | База А | База С |
|--|---------------------------------|--|
| Разбавление под механизацию | 5-7% | 5% |
| Давление | 100-120 бар | 80-100 бар |
| Оборудование | поршневой аппарат от 2-х литров | поршневой аппарат от 2-х литров |
| Сопла Graco серии FFLP под лепной декор | 210, 310 | 208, 308 |
| Сопла Graco серии FFLP поверхность | 514-516 | 514-516 |
| Сопла Graco серии LP поверхность | 515-517 | 515 |
| Расход в один слой | 220 мл/м ² | 200 мл/м ² |
| Температура | 20-25°С | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% | 50-60% |
| Применение осушителя после окрашивания | настоятельно рекомендуется | настоятельно рекомендуется |
| Рекомендуемый грунт | грунт-краска, 1 слой | грунт-краска, 1 слой |
| Колеровка грунта в цвет краски | нет | да |
| Количество слоёв | 1 слой по грунт-краске | 1 слой по грунт-краске |
| Время между слоями | мокрый по мокрому, 1-2 часа | мокрый по мокрому, 1-2 часа |
| Смещение факела - перекрытие | 1/3 - 2/3 | 1/5, обязательно увеличить скорость проводки |

| Рекомендации по нанесению от WAGNER | База А | База С |
|--|---|---|
| Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412 | | 120 бар 0% разбавления |
| Форсунка HEA ProTip размер 515 | 120 бар 5% разбавления | 80 бар 0% разбавления |
| Насадка I-Spray макс. подача воздуха | 2-4 подача материала 0% разбавления | 2-4 подача материала 0% разбавления |
| Насадка FineSpray макс. подача воздуха | 2-7 подача материала 10% разбавления | 4-7 подача материала 10% разбавления |

| Нанесение валиком | Универсальное решение |
|---|------------------------------------|
| Разбавление под валик вне зависимости от базы | 10% |
| Шубка | микрофибра, микроплюш, микролон |
| Длина ворса | 14 мм |
| Расход в один слой | 100 мл/м ² |
| Расход в два слоя | 200 мл/м ² |
| Температура | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% |
| Применение осушителя после окрашивания | настоятельно рекомендуется |
| Рекомендуемый грунт | ГГП или концентрат под разбавление |
| Количество слоёв | 2 слоя |
| Время между слоями | 3-4 часа |

Грунт Snefald является универсальным грунтом-краской, рекомендуется к обязательному нанесению на все виды поверхностей перед окрашиванием и колеруется по специальной технологии, разработанной в системе OMNITINT.

