

HYGGE Paint

Snefald

Грунтовка матовая

Видеотехника



Для внутренних
и наружных работ

Степень
блеска — 5%

Высокая
кроющая
способность

Сокращает
расход
красок

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	Грунт-краска
Разбавление под механизацию	не более 3%, лучше без разбавления
Давление	100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	510 (без разбавления, давление 140 бар) 512 (без разбавления, давление 120 бар)
Сопла Graco серии FFLP поверхность	514 (без разбавления, давление 100 бар)
Сопла Graco серии LP поверхность	Сопла LP не рекомендуются
Расход в один слой	160-180 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Количество слоёв	1 слой, можно 2
Время между слоями	мокрый по мокрому — 2 часа



Рекомендации по нанесению от WAGNER	Грунт-краска
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412	170 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	100 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	3 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	3-5 подача материала 5% разбавления

Нанесение валиком	Грунт-краска
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра или микроплюш
Длина ворса	до 10 мм
Расход в один слой	70-80 мл/м ²
Расход в два слоя	140-160 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется
Количество слоёв	1-2 слоя, по обстоятельствам
Время между слоями	3-4 часа

Грунт Snefald является универсальным грунтом-краской, рекомендуется к обязательному нанесению на все виды поверхностей перед окрашиванием и колеруется по специальной технологии, разработанной в системе OMNITINT.

