

HYGGE Paint

Цветы | Fleurs

Матовая

Видеотехника



Интерьерная
краска

Степень
блеска — 7%

Стойкость
к истиранию —
1 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 14 дней

Техническая карта

| Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint | База А | База С |
|--|---|---|
| Разбавление под механизацию | один слой — 3-5%; два слоя — 7-10% | один слой — 0-3%; два слоя — 5-7% |
| Давление | 80 бар | 80 бар |
| Оборудование | поршневой аппарат от 2-х литров | поршневой аппарат от 2-х литров |
| Сопла Graco серии FFLP под лепной декор | 208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом | 208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом |
| Сопла Graco серии FFLP поверхность | один слой — 514, два слоя — 512 | один слой — 514, рекомендуется два слоя — 512 |
| Расход в один слой | один слой 180-200 мл/м ² два слоя 340-360 мл/м ² | один слой 180-200 мл/м ² два слоя 340-360 мл/м ² |
| Температура | 20-25°С | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% | 50-60% |
| Применение осушителя после окрашивания | настоятельно рекомендуется | настоятельно рекомендуется |
| Рекомендуемый грунт | грунт-краска, 1 слой | грунт-краска, 1 слой |
| Колеровка грунта в цвет краски | нет | да |
| Количество слоёв | 1-2 слоя в зависимости от задач | 2 слоя по грунт-краске; в 1 слой, если цвета несложные |
| Время между слоями | мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа | мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа |
| Смещение факела | 1/3 | 1/5, обязательно увеличить скорость проводки |

| Рекомендации по нанесению от WAGNER | База А | База С |
|---|---|---|
| Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412 | 150 бар 0% разбавления | 140 бар 0% разбавления |
| Форсунка HEA ProTip размер 515 | 110 бар 0% разбавления | 100 бар 0% разбавления |
| Насадка I-Spray макс. подача воздуха | 1-3 подача материала 0% разбавления | 1-3 подача материала 0% разбавления |
| Насадка FineSpray макс. подача воздуха | 3-8 подача материала 10% разбавления | 4-8 подача материала 10% разбавления |

| Нанесение валиком | Универсальное решение |
|---|------------------------------------|
| Разбавление под валик вне зависимости от базы | 10% |
| Шубка | микрофибра, микроплюш, микролон |
| Длина ворса | 8-10 мм |
| Расход в один слой | 80 мл/м ² |
| Расход в два слоя | 160 мл/м ² |
| Температура | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% |
| Рекомендуемый грунт | ГГП или концентрат под разбавление |
| Количество слоёв | 2 слоя |
| Время между слоями | 3-4 часа |

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

