

HYGGE Paint

Минерал | Mineral

Грунтовка

Видеообзор



Пигментированный
грунт-антисептик

Имеет голубо-
ватый оттенок

Подходит для
минеральных
оснований

Обладает отлич-
ными проникаю-
щими свойствами

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	Грунт для минеральных оснований
Разбавление под механизацию	Для укрепления поверхности — 1/1 Применение как праймер под окраску — без разбавления
Давление	Для укрепления поверхности — 60 бар Применение как праймер под окраску — 80 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	полиуретан, дюрополимер — строго 308
Сопла Graco серии FFLP поверхность	510
Сопла Graco серии LP поверхность	строго не применять
Расход в один слой	Для укрепления поверхности — 140-180 в разбавленном состоянии Применение как праймер под окраску — 100-120 в неразбавленном
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется
Количество слоёв	1-2 слоя, зависит от основания
Время между слоями	4 часа от укрепления поверхности до нанесения как праймер
Смещение факела	1/2 для исключения перелива

Нанесение валиком	Грунт для минеральных оснований
Разбавление под валик вне зависимости от базы	Для укрепления поверхности — 1/1 Применение как праймер под окраску — без разбавления
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	8-10 мм
Расход в один слой	Для укрепления поверхности — 120-160 в разбавленном состоянии Применение как праймер под окраску — 80-100 в неразбавленном
Температура	20-25°С
Влажность	50-60%
Количество слоёв	1-2 слоя, зависит от основания
Время между слоями	3-4 часа

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

