

# HYGGE Paint

Мокко | Mokka

Матовая



Декоративная  
краска

Степень  
блеска — 7%

Стойкость  
к истиранию —  
1 класс

Ввод в экс-  
плуатацию  
через 21 день

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База Единая
Разбавление под механизацию	до 5%
Давление	0,18 бар
Оборудование	Турбинный компрессор Multirigo
Необходимое напряжение питания	230 В переменного тока
Сопла Rigo	2.1\3.0\3.5мм
Расход в один слой	от 0,20 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°C
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле   Snefald т.м. HYGGE Paint
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	4 часа



Универсальное решение под валик	База Единая
Разбавление	до 5%
Шубка	полиэстер\полиакрил\микрофибра
Длина ворса	8-10 мм
Расход в один слой	от 0,13 л/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	от 0,25 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле   Snefald т.м. HYGGE Paint
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	4 часа

Универсальное решение под кисть	База Единая
Разбавление	до 5%
Ворс	синтетическая
Длина ворса	80-100 мм
Расход в один слой	от 0,13 л/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	от 0,25 л/м <sup>2</sup>
Температура	18-20°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле   Snefald т.м. HYGGE Paint
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	4 часа

#### Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint»: от 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% — при нанесении методом распыления. После тщательно перемешать. Далее при необходимости процедить краску через сито (размер ячейки 250 мкм), чтобы удалить из тары с краской подсохшие элементы состава с торцов и крышки.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.