

HYGGE Paint

Shimmering sea

Видеотехника



Полуматовая

Интерьерная
краска

Степень
блеска — 20%

Стойкость
к истиранию —
1 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 14 дней



Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	один слой — 5-7%, два слоя — 10%	один слой — 3-5%, два слоя — 7-10%
Давление	80-100 бар	80-100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	один слой — 514, два слоя — 512	один слой — 514; рекомендуется два слоя — 512
Расход в один слой	один слой — 200 мл/м ² два слоя — 360 мл/м ²	один слой — 200 мл/м ² два слоя — 340-360 мл/м ²
Температура	20-25°C	20-25°C
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	Snefald т.м. HYGGE Paint	Snefald т.м. HYGGE Paint
Колеровка грунта		под яркие и темные цвета по специальной технологии, разработанной в системе OMNITINT
Количество слоёв	1-2 слоя в зависимости от задач	2 слоя по грунт-краске, 1 слой, если цвета не сложные
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа по сухому между слоями — 2-4 часа	мокрый по мокрому — 1-2 часа по сухому между слоями — 2-4 часа
Смещение факела	1/3	1/5, обязательно увеличить скорость проводки

Рекомендации по нанесению от WAGNER	База А	База С
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412	120 бар 0% разбавления	120 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	100 бар 0% разбавления	100 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	3-5 подача материала 0% разбавления	3-4 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	4-7 подача материала 10% разбавления	4-7 подача материала 10% разбавления

Нанесение валиком	Универсальное решение
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	10 мм
Расход в один слой	80-85 мл/м ²
Расход в два слоя	180-190 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Рекомендуемый грунт	ГГП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	3-4 часа

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Assistant» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

