

# HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

# Минерал | Mineral

Грунт для минеральных оснований



## Общая информация

Грунтовка Минерал | Mineral от HYGGE Paint предназначена для обработки стандартных, непрочных, сильно впитывающих оснований. Упрощает визуальный контроль нанесения грунта на основание благодаря содержанию красителя, помогает обеспечить равномерность нанесения на поверхность и отсутствие необработанных участков.

## Характеристики

<b>Тип</b>	Грунт для минеральных оснований
<b>Область применения</b>	Для промежуточного покрытия из цемента, гипса, кирпича, камня, бетона и др. минеральных оснований, применяется перед отделкой различными материалами.
<b>Плотность грунта</b>	1 кг/л
<b>Расход на 1 слой</b>	До 10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
<b>Температура при нанесении</b>	От +10°C
<b>Влажность при нанесении</b>	Не выше 80%
<b>Минимальное количество слоев</b>	1 слой
<b>Рекомендованное количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавитель</b>	Допустимо разбавление кондиционером «Ассистент   Assistant» т. м. «HYGGE Paint» в пропорции 1:1
<b>Нанесение второго слоя</b>	Минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	1 л; 5 л

## Область применения

Особенно рекомендуется для укрепления слабых, мелящих оснований. Предназначена для промежуточного покрытия из цемента, гипса, кирпича, камня, бетона и других минеральных оснований, применяется перед отделкой различными материалами.

## Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.



## Ранее окрашенная поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.



## Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.



## Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.



## Деревянные поверхности

Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

## Нанесение грунтовки

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить грунтовку кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint» в пропорции 1:1. При разбавлении грунтовки другими составами, в т.ч. водой, бренд HYGGE Paint не может нести гарантию за полученный результат. После тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсыхших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Грунтование следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если грунтование осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания грунтовку следует еще раз перемешать перед нанесением.

Температура воздуха в помещении при грунтовании должна быть от +5°C и не более +22°C, Рекомендуемая влажность воздуха 60-70%, максимально допустимая — 80%. Чтобы не испачкать краской фрагменты интерьера (дверные проемы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.

Для более качественного результата, особенно при обработке слабых и сильно впитывающих оснований, наносить грунтовку не менее, чем в 2 слоя.



### Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти – в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.



### Нанесение валиком

Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8-0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей – валик с длинным ворсом (1,2-1,4 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку методом раскатывания.



### Распыление грунтовки

Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать сопла с размером 0,08-0,12" при давлении 60-80 бар.

## Очистка инструментов

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

## Условия хранения и транспортировки

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

## Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

## Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.

Карточка  
товара



Как  
красить

