

HYGGE Paint

Линнея

Матовая



Декоративная
краска

Степень
блеска — 7%

Стойкость
к истиранию —
1 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 21 день

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База Единая
Разбавление под механизацию	до 30%
Давление	0,18 бар
Оборудование	Турбинный компрессор Multirigo
Необходимое напряжение питания	230 В переменного тока
Сопла Rigo	3/3.5 мм
Расстояние от стены при нанесении	30-40 см
Смещение факела	0,5 факела
Расход в один слой	от 0.22 л/м ²
Расход в два слоя	от 0.4 л/м ²
Температура	18-25°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	Не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald т.м. HYGGE Paint
Нанесение грунта/время высыхания	В 1 слой/1-2 часа
Колеровка грунта в цвет краски	под яркие и темные цвета
Количество слоев	2 слоя
Время между слоями	4-6 часов

Универсальное решение под валик	База Единая
Разбавление	от 10 до 15%
Шубка	полиамид/велюр/полиакрил/микрофибра
Длина ворса	4-6, 8-10, 10-12 мм
Монтажный период	2-3 мин. (работать по мокрому краю)
Расход в один слой	от 0.085 л./м ² (от 120 гр/ м ²)
Расход в два слоя	от 0.135 л./м ² (от 200 гр/ м ²)
Температура	18-25°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald т.м. HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски	под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	6-8 часов

Универсальное решение под кисть	База Единая
Разбавление	до 5%
Ворс	синтетический
Длина ворса	80-100 мм
Монтажный период	2-3 мин
Расход в один слой	от 0.1 л./м ²
Расход в два слоя	от 0.2 л./м ²
Температура	18-25°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald т.м. HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски	под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	6-8 часов



Универсальное решение под металлическую/пластиковую кельму	База Единая
Разбавление	Не требуется (краска готова к применению)
Кельма металлическая венецианская Boldrini Inox	2К 200x80мм
Кельма пластиковая белая SB-PT-E (закругл. края)	237x89мм
Монтажный период	3-5 мин (работать по мокрому краю)
Расход в один слой	от 0.075 л./м ² (от 105 гр./м ²)
Расход в два слоя	от 0.135 л./м ² (от 200 гр./м ²)
Температура	18-25°C
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald т.м. NYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски	под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	12-24 часа

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Ассистент | Assistent» т.м. «NYGGE Paint»: от 5% по объему при нанесении кельмой венецианской, кистью и валиком и не более 30% при нанесении методом воздушного распыления. После тщательно перемешать. Далее при необходимости процедить краску через сито (размер ячейки 200 мкм), чтобы удалить из тары с краской подсохшие элементы состава с торцов и крышки.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания, краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

