

# HYGGE Paint

## Tømmer

Адгезионный грунт



Для внутренних  
и наружных работ

Не имеет рез-  
кого запаха

Подходит для пере-  
крашивания  
мебели

Создает  
прочное  
сцепление

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	Адгезионный грунт
Разбавление под механизацию	5-10%, не более
Давление	100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208, 310 под гладкотянутый лепной декор, 308, 410 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	510, 512
Расход в один слой	160 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Количество слоёв	1-2 слоя, зависит от основания
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа
Смещение факела	1/3

Настоятельно рекомендуется матирование поверхности (создание шероховатости, отсутствие глянца), тщательно удалить все частицы пыли и обезжирить поверхность.



Нанесение валиком	Адгезионный грунт
Разбавление под валик вне зависимости от базы	5-10%, не более
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	8 мм
Расход в один слой	70 мл/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	140 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Количество слоёв	2 слоя, рекомендуется межслойная шлифовка и тщательное обеспыливание
Время между слоями	4 часа

### Важно

После вскрытия банки продукт необходимо процедить через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Техническая карта составлена совместно с центром «Малярное дело»

г. Москва, ул. Ивантеевская, 13, корп. 1  
 av.reshetnikov@inbox.ru  
 +7 (926) 427 07 45  
 +7 (929) 628 36 43

