



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

WOODMATE 1870

Алкидная Пропитка по Дереву для Наружных Работ на Основе алкидных смол и Натуральных Масел, Полупрозрачная.

Для вертикальных и горизонтальных поверхностей

ОПИСАНИЕ

Покрытие **Woodmate 1870**– это полупрозрачная гибридная пропитка по дереву для наружных работ на основе алкида и смеси натуральных масел. Входящие в состав пропитки натуральные масла глубоко проникают в древесину и подчеркивают природную красоту дерева. Долговечное покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами и стойкостью к УФ излучению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Покрытие Woodmate 1870 предназначено для наружных работ. Подходит для всех видов древесины, включая сосну, кедр, красное дерево, обработанную древесину, круглые лесоматериалы. Возможно наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Покрытие предназначено для новых или восстановленных деревянных поверхностей, включая бревна, доски, клееный брус, деревянные настилы, сайдинг, деревянные ограждения, ступени лестниц и садовую мебель и т.д.	СВЯЗУЮЩЕЕ: алкид + натуральное масло ЦВЕТ: колеровочная база РАЗБАВИТЕЛЬ: уайт-спирит (450-0 MFSol) ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: 42 % ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 34% % ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 29% СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: не относится СТАНДАРТЫ: не относится											
ПРЕИМУЩЕСТВА	ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ											
➤ Подходит для любой древесины (кедр, сосна, ель и т.д.). ➤ Превосходная влагостойкость. Дышащее покрытие. Предохраняет поверхность от влаги. ➤ Великолепная износостойкость. Благодаря этому свойству пропитка рекомендуется для покраски настилов и террас, лестниц и мебели. ➤ Превосходная стойкость к воздействию УФ излучения позволяет использовать пропитку для бревенчатых домов, на которые УФ излучение оказывает максимальное разрушительное воздействие. У бревенчатого дома, в отличие от плоских вертикальных или горизонтальных поверхностей, в солнечный день верхняя часть бревна нагревается, в сравнении с температурой окружающей среды (+35°C), более чем в 2 раза (до +75°C). ➤ Легко ухаживать ОГРАНИЧЕНИЯ ➤ Не наносить при температурах ниже 10°C. ➤ Не наносить под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность. ➤ Не наносить слишком толстым слоем. ➤ Не смешивать с другими материалами. ➤ Не наносить на поверхности, обработанные силерами (заполняющие поры древесины покрытия) или пропитками. ➤ Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%. ➤ Необходимо колеровать. <td> При 25°C. При относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета и структуры дерева. УКРЫВИСТОСТЬ (для 3.78 л): 6.5-16.5 м² Зависит от пористости поверхности. ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: Мокрого слоя: не относится Высохшего слоя: не относится ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: До отлипа: 6 часов Нанесение второго слоя: 24 часа Неинтенсивное движение: 24-48 часов Можно заносить мебель: 48-72 часа Очистка: 5-7 дней ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: Кисть ✓ Валик ✓ Безвоздушный распылитель ✓ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ Отложить процесс нанесения: - на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, - на 24 часа, если прошел сильный дождь. ХРАНЕНИЕ: 10°C до 30°C. <table><tr><th rowspan="2">КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА</th><th colspan="3">ФОРМАТ</th></tr><tr><th>946 ML</th><th>3.78 ML</th><th>18.9 ML</th></tr><tr><td>Прозрачная База</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr></table> макс. 2.5 унц. колоранта/ 3.78л </td>	При 25°C. При относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета и структуры дерева. УКРЫВИСТОСТЬ (для 3.78 л): 6.5-16.5 м² Зависит от пористости поверхности. ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: Мокрого слоя: не относится Высохшего слоя: не относится ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: До отлипа: 6 часов Нанесение второго слоя: 24 часа Неинтенсивное движение: 24-48 часов Можно заносить мебель: 48-72 часа Очистка: 5-7 дней ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: Кисть ✓ Валик ✓ Безвоздушный распылитель ✓ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ Отложить процесс нанесения: - на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, - на 24 часа, если прошел сильный дождь. ХРАНЕНИЕ: 10°C до 30°C. <table><tr><th rowspan="2">КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА</th><th colspan="3">ФОРМАТ</th></tr><tr><th>946 ML</th><th>3.78 ML</th><th>18.9 ML</th></tr><tr><td>Прозрачная База</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr></table> макс. 2.5 унц. колоранта/ 3.78л	КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА	ФОРМАТ			946 ML	3.78 ML	18.9 ML	Прозрачная База	✓	✓	
КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА	ФОРМАТ											
	946 ML	3.78 ML	18.9 ML									
Прозрачная База	✓	✓										

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Древесина, ранее обработанная краской или пропиткой: Перед использованием пропитки, ранее нанесенное на поверхность покрытие необходимо полностью удалить. Перед нанесением не обрабатывать поверхность силерами. Очистить поверхность щеткой, после чего промыть водой под давлением 500-600 lbs. Зашкурить поверхность наждачной бумагой с зернистостью №60 единиц. Повторять обработку, если потребуется, до тех пор, пока не будет удалена вся испорченная древесина. Дать дереву высохнуть 48 часов. Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины, мыла или каких-то других загрязнителей, которые не дадут пропитке действовать. ПЛЕСЕНЬ И НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: При нанесении на подвергшиеся негативному атмосферному воздействию обработанные или необработанные поверхности, настоятельно рекомендуется нейтрализовать рост грибка, чтобы предотвратить отслаивание. Использовать раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дать раствору подействовать 20 минут. После этого промыть водой и дать дереву высохнуть не менее 24 часа до нанесения пропитки.	Каждый год проводить визуальный осмотр поверхности. Если потребуется, промыть поверхность чистой водой и нанести один слой пропитки. ГАРАНТИЯ При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.
НАНЕСЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Данная пропитка представлена в базе под колеровку, что позволяет ее колеровать в разнообразные цвета. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к продавцу.	• Держать вне зоны доступа детей. • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Хранить при комнатной температуре. • Использовать только в хорошо проветриваемом месте.
Новая древесина:	
Наносить при температурах от 10°C до 30°C. Отложить процесс нанесения на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, на 24 часа, если прошел сильный дождь. Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%. Наносить кистью с длинной щетиной ровным слоем вдоль волокон дерева. Нанести по ширине 2-3 деревянных досок, после чего нанести пропитку по длине, чтобы не были видны границы окрашиваемых участков. При нанесении валиком или краскопультом, быстро выровнять поверхность кистью. Все излишки материала, которые не впитались в дерево, убрать кистью.	